



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## VERNIS D'ACCROCHAGE 08/949

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le vernis 08/949 est un vernis d'accrochage mono composant phosphatant non jaunissant avec une excellente adhérence sur métaux ferreux et non ferreux.

### DOMAINE D'APPLICATION

A utiliser comme couche d'accrochage phosphatante pour tous métaux ferreux et non ferreux. Spécialement développé pour utilisation en couche mince sur aluminium.

### PREPARATION DU SUPPORT A TRAITER

Température ambiante : min. +10°C pendant tout le séchage

Température du support : min. +10°C

Humidité relative : Max. 80%

Eliminer soigneusement toute trace de rouille ou de vieille peinture, bien dégraisser. Un sablage est recommandé.

### MISE EN OEUVRE

En cas de mise en œuvre à la brosse :

- Prêt à l'emploi

En cas de mise en œuvre par pistolet :

- Diluer avec 15% de Dilutif Vernis d'Accrochage 08/949 BIS (ex: 1KG vernis + 150gr dilutif ou 1L vernis + 165ml dilutif)
- Ouverture 1,8 à 2,0 mm
- Pression 2,5 à 3,5 bar

En cas de mise en œuvre par Airmix :

- Diluer avec 15% de Dilutif Vernis d'Accrochage 08/949 BIS (ex: 1KG vernis + 150gr dilutif ou 1L vernis + 165ml dilutif)
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 60 à 100 bar
- Pression d'air 3,0 à 4,0 bar

### TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Hors poussières : 30 minutes

Sec au toucher : 1 heure

Recouvrable : 3 heures

Le séchage peut être accéléré en chauffant 30 min à 120°C. Ceci entraîne cependant un léger jaunissement du vernis.

### CARACTERISTIQUES

Rendement théorique :	10 à 12 m <sup>2</sup> /L	Epaisseur de couche humide :	100 μ
Densité :	0,89	Epaisseur de couche sèche :	10 μ
Viscosité :	13-14 (Matthis)	Teneur en matières sèches :	10 %

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## NETTOYAGE DU MATERIEL

Immédiatement avec le Lavage Polyester.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an en emballage d'origine fermé et non entamé.  
Stocker dans un local ventilé et sec à une température entre + 5 et + 25°C.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

---

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)