



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## HECHTINGSVERNIS 08/949

### PRODUCT BESCHRIJVING

Hechtingsverniss 08/949 is een niet vergelend mono komponent fosfaaterende hechtingslaag voor ferro en non-ferro metalen.

### TOEPASSINGSGEBIED

Als fosfaaterende hechtingslaag te gebruiken op de meeste ferro en non-ferro metalen. Speciaal ontwikkeld om in dunne lagen aan te brengen op aluminium.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Omgevingstemperatuur : min. +10°C tijdens het drogen  
Temperatuur van de ondergrond : min. +10°C  
Relatieve vochtigheid : Max. 80%

Zorgvuldig alle sporen van verf, roest of oude verflagen verwijderen. Goed ontvetten. Zandstralen is steeds aanbevolen.

### TOEPASSING

Insérer le contenu du texte

Bij gebruik van borstel :

- Gebruiksklaar

Bij gebruik van bekerpistool :

- Verdunnen met 15% Verdunner Hechting Vernis 08/949 BIS  
(bv : 1KG vernis + 150gr verdunner of 1L vernis + 165ml verdunner)
- Opening 1,8 tot 2,0 mm
- Druk 2,5 tot 3,5 bar

Bij gebruik van Airmix :

- Verdunnen met 15% Verdunner Hechting Vernis 08/949 BIS  
(bv : 1KG vernis + 150gr verdunner of 1L vernis + 165ml verdunner)
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 60 tot 100 bar
- Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar

### DROGING BII 60% HR EN 20°C

Stofdroog : 30 minuten

Aanraakbaar : 1 uur

Overspuitbaar : 3 uren

Droging kan versneld worden bij 120°C gedurende 30 minuten, dit veroorzaakt echter een lichte vergeling van de vernis.

### KENMERKEN

Theoretisch verbruik :	10 tot 12 m <sup>2</sup> /L	Natte laagdikte :	100 µ
Soortelijk gewicht :	0,89	Droge laagdikte :	10 µ
Viscositeit:	13-14 (Matthis)	Vaste stofgehalte :	10 %

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met Polyester Afwas.

## OPSLAG WOORWAARDEN

1 jaar in ongeopende originele verpakking

Bewaren in een geventileerde en droge ruimte bij een temperatuur tussen 5 °C en 25 °C.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

---

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)