



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERXYL AQUA PU

Matte – Satijn

PRODUCT BESCHRIJVING

EVERXYL AQUA PU is een mono component op waterbasis, gemaakt van een polyurethaanhars. Het product is ontworpen voor alle toepassingen op hout, zowel binnen als buiten.

EVERXYL AQUA PU is beschikbaar in de vorm van vernis (kleurloos) en lak (in alle kleuren). Het biedt een zeer hoge mechanische (slijtage & krassen) en chemische (huishoudproducten, vetten, enz.) weerstand.

EVERXYL AQUA PU is geurloos en biedt een snelle droging zonder zichtbare overlappingsen. Het wordt speciaal aanbevolen voor de behandeling van parket en houtwerk. Het zijdeachtige en zachte oppervlak benadrukt de schoonheid van het hout, terwijl het een neutrale uitstraling behoudt.

De effectiviteit tegen tannines maakt het bijzonder geschikt voor toepassing op eikenhout.

EVERXYL AQUA PU is beschikbaar in een matte of satijnen afwerking, in kleurlose vernis en houttinten, en in lak in verschillende kleuren (RAL, NCS, enz.).

TOEPASSINGSGBIED

Alle toepassingen op hout (parket, trap, meubels, werkblad, keuken, deur, balk, plafond, MDF-panelen en -kanten, wandpanelen, schuttingen, tuinhuisjes, enz.).

VOORBEREIDING VAN DE TE BEHANDELEN OPPERVLAK

Omgevings-temperatuur : min. +12°C tijdens de applicatie en gedurende de volledige droogtijd

Relatieve luchtvochtigheid : Max. 80%

Temperatuur van het oppervlak : min. +10°C

Vochtigheid van het oppervlak : Max. 10%

Nieuw parket & trap :

Oppervlak vlak maken door schuren met een parket schuurmachine, in de richting van de houtvezels. Schuren in 3 fasen met steeds fijnere korrels:

- 1e pass: Grof korrel voor het vlakken van het parket indien nodig.
- 2e pass: Middelmattige korrel (120 tot 180) om het oppervlak te regulariseren.
- 3e pass: Fijne korrel (240 tot 400) voor een mooie afwerking. Het polijsten met een monoborstel maakt het werk af.

Renovatie van parket & trap :

EVERXYL AQUA PU is bij voorkeur te gebruiken op houtwerk dat is gevernist met producten van dezelfde familie (enkelvoudig component op waterbasis). Licht schuren en stofzuigen voor het aanbrengen van 1 tot 2 lagen. Bij twijfel het hout kaal maken en het behandelen zoals voor nieuw parket. Het oppervlak moet volledig schoon en stofvrij zijn. Vermijd het gebruik van agressieve producten of bleekmiddelen.

MDF-panelen :

Voor een optimaal resultaat, zorg ervoor dat je panelen van voldoende hoge dichtheid gebruikt. Een primer is niet nodig voordat je het product aanbrengt, zelfs niet op de kanten. Zorgvuldig schuren (P320 en 400) voor het aanbrengen van het product.

UITVOERING

Goed schudden voor gebruik. EVERXYL AQUA PU is klaar voor gebruik, geen verdunning is nodig.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERXYL AQUA PU wordt in 2 of 3 lagen aangebracht (afhankelijk van het houtsoort en het gewenste visuele effect) met een kwast, roller of spuitpistool.

EVERXYL AQUA PU kan in de eerste laag verdund worden met water (max. 5 %).

Het is wenselijk om licht te schuren tussen elke laag met schuurpapier van het type P180-P240. De tweede laag kan worden aangebracht na een droogtijd van 4 tot 5 uur onder normale omstandigheden. Het is essentieel om te schuren als er meer dan 24 uur tussen de lagen zit.

Tip : Voor oppervlakken die worden blootgesteld aan schokken en slijtage (parket, trappen, deuren, werkbladen, enz.), wordt aangeraden om de afwerking te voltooien door een laag kleurloze vernis aan te brengen om het uiteindelijke uiterlijk te behouden.

DROOGTIJD BII 60% RH en 20°C

Stofvrij : 15 tot 20 minuten

Aanraakdroog : 1 uur

Schuurbaar / Schuurklaar : 3 uren

Overschilderbaar : 4 uren

Optimale eigenschappen : 5 tot 8 dagen

- Voor een optimale droging moeten de houten oppervlakken in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst bij een omgevingstemperatuur van min. +12°C.
- Stel de houten oppervlakken niet bloot aan direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron tijdens de droogperiode.
- Trappen kunnen na 24 uur voorzichtig en licht belopen worden, maar de uiteindelijke hardheid wordt bereikt na 5 tot 8 dagen drogen onder goede omstandigheden.
- Dek het behandelde parket (tapijt, enz.) niet af gedurende de 10 dagen na de applicatie.

ONDERHOUD

Bezem; stofzuiger; lichtvochtig doekje, goed uitgewrongen, niet druipend & milde zeep. Vermijd producten met ammoniak.

CARACTERISTIQUES

- Hoge mechanische en chemische weerstand
- Hoge slijtage- en krasbestendigheid
- Versterkte UV-bescherming
- Anti-tannine eigenschappen

Vaste stofgehalte (gewicht)	27% +/- 3%	Vaste stofgehalte (volume)	32% +/- 3% (incolore)
Glansgraad	Satijn (35GU) ; Mat (15GU)	Dichtheid	1.05
Opbrengst	10 tot 12m ² (afhankelijk van de porositeit van het oppervlak)		
Kleuren	Kleurloos; Houtkleuren (Everest kleurenwaaier); Andere kleuren (RAL, NCS, ...)		

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddelijk met water

OPSLAAGVOORWAARDEN

1 jaar in de originele, gesloten en ongeopende verpakking.

Opslaan in een goed geventileerde, droge ruimte bij een temperatuur tussen +5 en +30°C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be