



# AGUALAC PU

## MAT – SATIJN - GLOSS

### PRODUCT BESCHRIJVING

AGUALAC PU is een zeer hoogwaardige lakverf op basis van een acrylaat-polyurethaandispersie op waterbasis. Het heeft een uitstekende dekkraft en een mooi afgerond oppervlak. Perfect kwastbaar.  
Matte, satijnen of glanzende afwerking. Verkrijgbaar in wit en verschillende andere kleuren.

### TOEPASSINGSGBIED

AGUALAC PU kan binnen en buiten (afgedekt) worden aangebracht op alle soorten oppervlakken: metaal, hout, pleisterwerk, cement, MDF, metaal, hout, pleisterwerk, cement, MDF. Ondergronden die vooraf zijn voorbereid met een geschikte primer (Flexaprim Agua, Hydrogrip).

### GEBRUIKSVORWAARDEN

Omgevingstemperatuur: min. +5 tot +30°C tijdens aanbrengen  
Temperatuur ondergrond: min. +5°C  
Relatieve vochtigheid: max. 70%

### MENGSELBEREIDING EN -TOEPASSING

- Het product kan worden aangebracht met een kwast, roller of spuitpistool in 2 lagen.
- Bij gebruik van een kwast of roller, verdunnen met 2% water.
  - Voor airless spuiten, niet verdunnen.
  - Voor HVLP-spuiten, verdunnen met 5% water.

### REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met water.

### KENMERKEN

Glans: Satijn 30GU tot ISO2813, Rhopunt 60° (kan variëren per tint)  
Glans: Mat 10GU tot ISO2813, Rhopunt 60° (kan variëren per tint)  
Glans: Glans 65GU tot ISO2813, Rhopunt 60° (kan variëren per tint)  
Dichtheid: 1,2 kg/L (afhankelijk van de tint)  
Hardheid: 88s (na 24u) en 111s (na 1 week)  
Volume droog extract: 36  
Droog extract in gewicht: 46  
Fijnheid: <10µm (volgens ISO1524)  
Wasbaarheid: Klasse I (volgens ISO11998)  
Hercoatbaar: 4 uur (HR<70% en 20°C)  
Dekking: 8 tot 10 m<sup>2</sup>/ltr (afhankelijk van de porositeit van de ondergrond)  
Droogtijd: 1 uur HP, 2 uur doordroog  
Viscositeit: 3000 cp (Haake, rotor n°1 20°C)  
VOC: 12 g/L (categorie A/i limiet 140g/L 2010)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

09-07-21 / V1

## OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

1 jaar in ongeopende en ongeopende originele verpakking op een goed geventileerde, droge plaats en buiten bereik van licht.

*Onze productinformatie en technische aanbevelingen zijn bedoeld om professionele werkers te helpen. We raden altijd aan om eerst een proefapplicatie uit te voeren.*

---

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)