



LEVASSEUR
Your paint expert



EU Ecolabel : LU/044/001

TOPTEx VOOR BINNEN MAT

PRODUCT BESCHRIJVING

Hoogwaardige latex op acrylbasis voor een matte afwerking van binnenmuren.

TOEPASSINGSDOMEIN

Nieuwe of eerder geschilderde, schone en pluisvrije muuroppervlakken binnen:

- Plafonds
- Gips
- Gipsplaten bedekt met karton
- Baksteen
- Cementpleister
- Beton
- Hout, multiplex
- Behangpapier

ALGEMENE KENMERKEN

- Op waterbasis: geurloos, comfortabel en veilig in gebruik, milieuvriendelijk (geen co-solvent).
- Zeer dekkend en zeer wit.
- Dringt gelijkmatig in de ondergrond.
- Droogt gelijkmatig op en laat een vlekkeloos oppervlak achter dat niet meer terugkomt.
- Zeer gemakkelijk te onderhouden.
- Uitstekend afwasbaar: classe I

LAVABILITE

ISO11998

CLASSE 1

EIGENSCHAPPEN

Droog extract : 66% ± 2% in gewicht
48 % ± 2% in volume

Dichtheid : 1,58

Viscositeit bij 20°C : 4000 mPas

Theoretische dekking: ± 10-12 m²/L op een gladde, verliesvrije ondergrond.

DROOGTIJD BIJ 60% RELATIEVE VOCHTIGHEID EN 20°C

Tijd om aan te raken: 1 uur.

Tijd tussen lagen: 4 uur

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



VOORBEREIDING OPPERVLAK

De ondergrond moet gezond zijn en de juiste voorbereiding hebben ondergaan om losse of slecht hechtende delen te verwijderen.

Nieuwe oppervlakken: Nieuwe oppervlakken moeten minstens 28 dagen droog zijn.

- Ontvet, stof en reinig grondig.
- Eventuele scheuren moeten worden opgevuld.
- Alle metalen onderdelen moeten behandeld worden met een synthetische primer.
- Gips of melige ondergronden kunnen voorbehandeld worden met een laag Flexaprim Agua.

Oude ondergronden : Na de voorbereidende werkzaamheden moet de toestand van deze oppervlakken vergelijkbaar zijn met die van overeenkomstige nieuwe oppervlakken.

- Verwijder alle losse of afbladderende delen. Bij gebruik van hogedrukreiniging grondig laten drogen.
- Als de ondergrond krijt, breng dan een laag Flexaprim Agua aan.
-

TOEPASSING

Kwast, roller: Klaar voor gebruik. De eerste laag kan verdund worden met 2 tot 5% water.

Airless spuitpistool: Optimaal rendement bij een verdunning tussen 5 en 10% water, gebruik van een 415 - 421 en 515 - 521 spuitkop en 220 bar druk.

Airless spuitpistool met luchtondersteuning: Optimaal rendement bij een verdunning tussen 5 en 10% water, gebruik van een spuitpistool 415 - 421 en 515 - 521 en een druk tussen 120 en 220 bar (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless en Air-assisted).

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met water.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

1 jaar in ongeopende originele verpakking. Bewaren in een geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C.

Onze productinformatie en technische aanbevelingen zijn bedoeld om professionele werkers te helpen. Bij het installeren raden we altijd aan om te beginnen met een proefapplicatie.