



LEVASSEUR
Your paint expert

UNIVERSELE CELLULOSE VERNIS

PRODUCT BESCHRIJVING

Is een industriële universele vernis op basis van nitrocellulose.

TOEPASSINGSGBIED

Als universele industriële niet vergelende vernis voor hout en MDF. Hij heeft een zeer goede vulkracht, is gemakkelijk te schuren, kan zowel gebruikt worden als poriënvuller en eindlaag.

CODE PRODUCT

95/655 geeft een hoogglans uitzicht, glansgraad van 90%.
93/215 geeft een satijnglans uitzicht, glansgraad van 40%.
92/657 geeft een zijdeglans uitzicht, glansgraad van 20%.
94/418 geeft een mat uitzicht, glansgraad van 7,5%.

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%
Temperatuur van de ondergrond : Minimaal 10°C

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Het hout eerst schuren, daarna eventueel kleuren met Geletin.
Aanbrengen van cellulose universele vernis.
Licht schuren en afwerken met cellulose universele vernis.

KENMERKEN

Viscositeit: 45 sec DIN 4 bij 20°C
Vaste stofgehalte: 30 %

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 10 minuten.
Aanraakbaar na 20 minuten.
Schuurbaar na 60 minuten.
Overspuitbaar na 4 uur.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

SPUIT INSTELLINGEN

Bij gebruik van bekerpistool :

- Ongeveer 30% verdunnen met Emailline verdunner
- Opening 1,8 tot 2,0 mm
- Druk 2,5 tot 3,5 bar

Bij gebruik van Airmix :

- Ongeveer 30% verdunnen met Emailline verdunner
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 60 tot 100 bar
- Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar

Bij gebruik van Airless :

- Gebruikklaar
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 100 tot 150 bar

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Reinigen met kuisverdunner 90/404.

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 6 maanden in hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com